

(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 700 934 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
07.01.1998 Patentblatt 1998/02

(51) Int Cl.⁶: C08F 10/00, C08F 4/623

(21) Anmeldenummer: 95113436.0

(22) Anmeldetag: 26.08.1995

(54) **Geträgerte Metallocen-Katalysatorsysteme**

Supported metallocene catalyst system

Système catalytique à base de métallocène sur support

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR GB IT NL

(30) Priorität: 07.09.1994 DE 4431838

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.03.1996 Patentblatt 1996/11

(73) Patentinhaber: **BASF Aktiengesellschaft**
67063 Ludwigshafen (DE)

(72) Erfinder:
• **Lynch, John, Dr.**
D-67590 Monsheim (DE)
• **Fischer, David, Dr.**
D-67161 Gönheim (DE)

- **Langhauser Franz, Dr.**
D-67098 Bad Dürkheim (DE)
- **Görtz, Hans-Helmut, Dr.**
D-67251 Freinsheim (DE)
- **Kerth, Jürgen, Dr.**
D-67316 Carlsberg (DE)
- **Schweier, Günther, Dr.**
D-67159 Friedelsheim (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 500 944 EP-A- 0 573 120
WO-A-95/00526

- **DIE MAKROMOLEKULARE CHEMIE, RAPID COMMUNICATIONS**, Bd. 14, Nr. 2, Februar 1993
Selten 109-114, XP 000334497 CHIEN JAMES C W 'Olefin copolymerization...'

EP 0 700 934 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft geträgerte Katalysatorsysteme, erhältlich durch


5 a) Aufbringen einer Mischung aus

A) mindestens einem Metallocenkomplex der allgemeinen Formel I

10

15

20



in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:

25

30

35

40

45

50

55

- | | |
|-----------------------------------|---|
| M | Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal, |
| X | Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff, C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl oder -OR ⁵ ,
wobei R ⁵
C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Fluoralkyl oder Fluoraryl mit
jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest bedeutet, |
| R ¹ bis R ⁴ | Wasserstoff, C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits ein C ₁ - bis
C ₁₀ -Alkyl als Substituent tragen kann, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl oder Arylalkyl, wobei gegebenen-
falls auch zwei benachbarte Reste gemeinsam für 4 bis 15 C-Atome aufweisende cycli-
sche Gruppen stehen können, oder Si(R ⁶) ₃ mit |
| R ⁶ | C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl oder C ₃ - bis C ₁₀ -Cycloalkyl, |
| Y | Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff, |
| R ⁷ | Wasserstoff, C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₃ - bis C ₁₀ -Cycloalkyl oder C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl, |
| n | die Zahlen 1, 2, 3 oder 4
und |
| E | -O-, -S-, >NR ⁸ oder >PR ⁸ mit |
| R ⁸ | C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₃ - bis C ₁₀ -Cycloalkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl, Alkylaryl oder Si(R ⁹) ₃ mit |
| R ⁹ | C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₆ - bis C ₁₀ -Cycloalkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl oder Alkylaryl |

B) mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel II



EP 0 700 934 B1

in der

- M¹ ein Alkali-, Erdalkalimetall oder ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet,
- 5 R¹⁰ Wasserstoff, C₁- bis C₁₀-Alkyl, C₆- bis C₁₅-Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,
- X¹ Fluor, Chlor, Brom oder Jod,
- 10 m eine ganze Zahl von 1 bis 3, und
- o eine ganze Zahl von 0 bis 2, wobei die Summe m+o der Wertigkeit von M¹ entspricht auf einen Träger, der gegebenenfalls mit mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel III



in der

- 20 M² ein Alkali-, Erdalkalimetall oder ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet,
- R¹¹ Wasserstoff, C₁- bis C₁₀-Alkyl, C₆- bis C₁₅-Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,
- 25 X² Fluor, Chlor, Brom oder Jod,
- p eine ganze Zahl von 1 bis 3, und
- 30 q eine ganze Zahl von 0 bis 2, wobei die Summe p+q der Wertigkeit von M² entspricht

vorbehandelt sein kann und

- 35 b) anschließender Aktivierung durch Umsetzung mit einer Lösung oder Suspension einer metalloceniumionenbildenden Verbindung.

40 Weiterhin betrifft die Erfindung Verfahren zur Herstellung derartiger geträgerter Katalysatorsysteme, deren Verwendung zur Herstellung von Polyolefinen sowie Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen mit Hilfe dieser geträgerter Katalysatorsysteme.

45 Homogene Metallocen-Katalysatoren haben in den letzten Jahren wohldefinierte Poly-1-olefine mit enger Molekulargewichtsverteilung und hoher chemischer Einheitlichkeit zugänglich gemacht. Eine industrielle Nutzung erfordert in vielen Fällen jedoch eine Heterogenisierung dieser Katalysatoren, so daß eine einfache Handhabbarkeit des Katalysators und eine effektive Morphologiekontrolle des Produktes gewährleistet sind. Geträgerte Metallocen-Katalysatoren sind an sich bekannt. So beschreibt die US-A 5,227,440 solche Systeme, bei denen SiO₂ mit einem Aluminoxan umgesetzt wird, so daß ein aluminoxanbeladener Träger entsteht.

Auf diesen Träger wird das Metallocen aufgebracht, wobei ein aktiver Katalysator entsteht.

50 Aus der WO 94/03506 ist die Herstellung eines geträgerten, kationischen Metallocen-Katalysators durch Aufbringen der Reaktionsmischung eines Dialkylmetallocens mit einer ionischen Verbindung, die als Kation eine Brönsted-Säure und als Anion ein nichtkoordinierendes Gegenion wie Tetrakis(pentafluorphenyl)borat besitzt, auf einen anorganischen Träger bekannt. Auch hierbei wird ein aktiver Katalysator erhalten.

55 Analog beschreibt die WO 94/07928 die Herstellung eines aktiven, geträgerten Katalysators durch Aufbringen eines Dialkylmonocyclopentadienyltitan-Komplexes auf einen aluminoxan-vorbehandelten Träger und Aktivierung mittels Tris(pentafluorphenyl)boran.

EP-A-0 500 944 beschreibt geträgerte Katalysatorsysteme von Dicyclopentadienyl-Metallocenkomplexen und organometallischen Verbindungen, wobei anschließend eine Aktivierung mit einer metalloceniumionenbildenden Verbin-

EP 0 700 934 B1

dung durchgeführt wird.

Solche schon aktive Katalysatoren führen leicht zu Problemen bei der Dosierung des Katalysators in den Reaktor.

Vorteilhaft ist daher ein noch inaktiver Katalysator, der erst zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise bei der Dosierung oder auch erst im Reaktor, aktiviert werden kann.

5 Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, geträgerte Katalysatorsysteme zur Verfügung zu stellen, die die genannten Nachteile nicht aufweisen, die insbesondere zu einem beliebigen Zeitpunkt aktivierbar sind und wobei das angewandte Verfahren nicht auf gut lösliche Metallocene beschränkt ist. Weiterhin soll das eingesetzte Metallocen zu einem großen Teil auf dem Träger fixiert werden.

Demgemäß wurden die eingangs definierten geträgerten Katalysatorsysteme gefunden.

10 Weiterhin wurden Verfahren zur Herstellung derartiger geträgerter Katalysatorsysteme, deren Verwendung zur Herstellung von Polyolefinen sowie Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen mit Hilfe dieser geträgerten Katalysatorsysteme gefunden.

Die erfindungsgemäßen geträgerten Katalysatorsysteme sind dadurch erhältlich, daß in einer ersten Stufe a) eine Mischung aus einem Metallocenkomplex der allgemeinen Formel I und einer Metallverbindung der allgemeinen Formel II auf einen Träger aufgebracht werden.

15 Als Träger werden vorzugsweise feinteilige Feststoffe eingesetzt, deren Teilchendurchmesser im Bereich von 1 bis 200 µm liegen, insbesondere 30 bis 70 µm. Es können sowohl anorganische als auch organische Trägermaterialien eingesetzt werden, wobei die anorganischen bevorzugt sind.


20 Geeignete Trägermaterialien sind beispielsweise Kieselgele, bevorzugt solche der Formel $\text{SiO}_2 \cdot a \text{Al}_2\text{O}_3$, worin a für eine Zahl im Bereich von 0 bis 2 steht, vorzugsweise 0 bis 0,5; dies sind also Alumosilikate oder Siliciumdioxid. Derartige Produkte sind im Handel erhältlich, z.B. Silica Gel 332 der Fa. Grace.

Andere anorganische Verbindungen wie Al_2O_3 oder MgCl_2 oder diese Verbindungen enthaltende Mischungen können ebenfalls als Trägermaterialien eingesetzt werden.

25 Von den organischen Trägermaterialien sind insbesondere feinteilige Polyolefine wie Polypropylen und Polyethylen zu nennen.

Die Trägermaterialien können direkt eingesetzt werden oder sie können mit mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel III vorbehandelt sein.

Von den Metallverbindungen der allgemeinen Formel III



sind diejenigen bevorzugt, in denen

35 M^2 Li, Na, K, Mg oder Al bedeutet,

R^{11} C_1 - bis C_6 -Alkyl, insbesondere C_1 - bis C_4 -Alkyl und

40 X^2 Chlor.

Besonders bevorzugt sind diejenigen Metallverbindungen III, bei denen q Null ist, insbesondere Magnesiumalkyle und Aluminiumalkyle wie $\text{Mg}(\text{n-Butyl})_2$ und $\text{Al}(\text{i-Butyl})_3$. Sind in einer Verbindung mehrere Reste R^{10} bzw. X^2 vorhanden, so können diese auch jeweils verschieden sein.

45 Vorzugsweise wird die Metallverbindung der allgemeinen Formel III als Lösung zu einer Suspension des Trägers gegeben. Als Lösungs- bzw. Suspensionsmittel sind insbesondere Kohlenwasserstoffe wie Heptan geeignet. Die Menge an Metallverbindung III kann in weiten Grenzen variieren, besonders geeignet sind 0 bis 75 Gew.-% pro g Träger. Die Temperaturen, Reaktionszeiten und Drücke sind an sich unkritisch, bevorzugt sind Temperaturen von 0 bis 80°C, 0,1 bis 48 Stunden und 0,5 bis 2,0 bar.

50 Es hat sich als geeignet erwiesen, nach der Trägervorbehandlung die überschüssige Metallverbindung III durch Auswaschen, beispielsweise mit Kohlenwasserstoffen wie Pentan oder Hexan, zu entfernen und den Träger zu trocknen.

Auf den Träger - vorbehandelt oder nicht - wird nun die Mischung aus Metallocenkomplex I und Metallverbindung II aufgebracht.

55 Von den Metallocenkomplexen der allgemeinen Formel I sind diejenigen bevorzugt, in denen

M Titan, Zirkonium oder Hafnium bedeutet,

EP 0 700 934 B1

X	Chlor,
R ¹ bis R ⁴	Wasserstoff, C ₁ - bis C ₄ -Alkyl oder wobei zwei benachbarte Reste R ² und R ³ gemeinsam für 4 bis 12 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen,
Y	für Silicium oder Kohlenstoff und
E	für >NR ⁸ stehen.

Die Reste X können in einem Metallocenkomplex auch verschieden sein, vorzugsweise sind sie jedoch gleich. Die Herstellung der Metallocenkomplex I ist beispielsweise in der WO 93/08199 beschrieben. Von den Metallverbindungen II



sind diejenigen bevorzugt, in denen

M ¹	Li, Mg oder Al bedeutet,
R ¹⁰	C ₁ - bis C ₆ -Alkyl, insbesondere C ₁ - bis C ₄ -Alkyl und
X ¹	Chlor.

Besonders bevorzugt sind Metallverbindungen II, bei denen o Null ist, insbesondere Magnesiumalkyle und Aluminiumalkyle wie Mg(n-Butyl)₂ und Al(i-Butyl)₃. Sind in einer Verbindung mehrere Reste R¹⁰ und X¹ vorhanden, so können diese auch jeweils verschieden sein.

Sind die Trägermaterialien vorbehandelt worden, so können die Metallverbindungen II von den Metallverbindungen III verschieden sein, bevorzugt sind sie jedoch gleich.

Das Aufbringen der Mischung aus Metallocenkomplex I und Metallverbindung II auf den Träger geht vorzugsweise so vonstatten, daß der Metallocenkomplex I in einem inerten Lösungsmittel, vorzugsweise in aromatischen Kohlenwasserstoffen wie Toluol, gelöst oder suspendiert wird, mit der Metallverbindung II, die vorzugsweise ebenfalls gelöst ist, beispielsweise in Heptan, umgesetzt wird und dann der Träger zugegeben wird.

Das molare Verhältnis an Metallocenkomplex I zu Metallverbindung II beträgt 100:1 bis 10⁻⁴:1, vorzugsweise 1:1 bis 10⁻²:1. Die Menge an Träger zu Metallocenkomplex I beträgt vorzugsweise 10 g:1 µmol bis 10⁻² g:1 µmol.

Sowohl das Versetzen des Metallocenkomplexes I mit der Metallverbindung II als auch die Zugabe des Trägers ist an sich unkritisch, bevorzugt arbeitet man bei Temperaturen von 0 bis 60°C über einen Zeitraum von 0,1 bis 6 Stunden bei Drücken von 0,5 bis 2,0 bar.

Nach dem Aufbringen der Mischung aus Metallocenkomplex I und Metallverbindung II auf den Träger wird i.a. das Lösungsmittel entfernt und der Feststoff getrocknet, der für sich keine nennenswerte Polymerisationsaktivität zeigt. Dieser Feststoff kann nun in einer weiteren Stufe b) zu einem beliebigen Zeitpunkt durch Umsetzung mit einer Lösung oder Suspension einer metalloceniumionenbildenden Verbindung aktiviert werden.

Geeignete metalloceniumionenbildende Verbindungen sind insbesondere starke, neutrale Lewisäuren, ionische Verbindungen mit lewis-sauren Kationen und ionische Verbindungen mit Brönsted-Säuren als Kation.

Als starke, neutrale Lewisäuren sind Verbindungen der allgemeinen Formel IV



bevorzugt, in der

M ³	ein Element der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet, insbesondere B, Al oder Ga, vorzugsweise B,
X ³ , X ⁴ und X ⁵	für Wasserstoff, C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Halogenalkyl oder Halogenaryl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atome im Arylrest

EP 0 700 934 B1

oder Fluor, Chlor, Brom oder Jod stehen, insbesondere für Halogenaryle, vorzugsweise für Pentafluorphenyl.

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel IV, in der X³, X⁴ und X⁵ gleich sind, vorzugsweise Tris(pentafluorphenyl)boran.

Als ionische Verbindungen mit lewis-sauren Kationen sind Verbindungen der allgemeinen Formel V



geeignet, in denen

A ein Element der I. bis VI. Hauptgruppe oder der I. bis VIII. Nebengruppe des Periodensystems bedeutet,

Q₁ bis Q_z für einfach negativ geladene Reste wie C₁- bis C₂₈-Alkyl, C₆- bis C₁₅-Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Halogenalkyl, Halogenaryl mit jeweils 6 bis 20 C-Atomen im Aryl- und 1 bis 28 C-Atome im Alkylrest, C₁- bis C₁₀-Cycloalkyl, welches gegebenenfalls mit C₁- bis C₁₀-Alkylgruppen substituiert sein kann, Halogen, C₁- bis C₂₈-Alkoxy, C₆- bis C₁₅-Aryloxy, Silyl- oder Mercaptylgruppen

a für ganze Zahlen von 1 bis 6 steht,

z für ganze Zahlen von 0 bis 5

d der Differenz a - z entspricht, wobei d jedoch größer oder gleich 1 ist.

Besonders geeignet sind Carboniumkationen, Oxoniumkationen und Sulfoniumkationen sowie kationische Übergangsmetallkomplexe. Insbesondere sind das Triphenylmethylkation, das Silberkation und das 1,1'-Dimethylferrocenylkation zu nennen.

Bevorzugt besitzen sie nicht koordinierende Gegenionen, insbesondere Borverbindungen, wie sie auch in der WO 91/09882 genannt werden, bevorzugt Tetrakis(pentafluorphenyl)borat.

Ionische Verbindungen mit Brønsted-Säuren als Kationen und vorzugsweise ebenfalls nicht koordinierende Gegenionen sind in der WO 91/09882 genannt, bevorzugtes Kation ist das N,N-Dimethylanilinium.

Da die Aktivierung zu einem beliebigen Zeitpunkt, d.h. vor, bei oder nach der Dosierung des geträgerten Katalysatorsystems in den Reaktor, erfolgen kann, richten sich die Aktivierungsbedingungen nach diesem Zeitpunkt, sind aber an sich unkritisch. Die Menge an metalloceniumionenbildenden Verbindungen beträgt bevorzugt 0,1 bis 100 Äquivalente, bezogen auf den Metallocenkomplex I.

Mit Hilfe dieser erfindungsgemäßen geträgerten Katalysatorsysteme lassen sich Polyolefine, insbesondere Polymerisate von Alk-1-enen herstellen. Darunter werden Homo- und Copolymerisate von C₂- bis C₁₀-Alk-1-enen verstanden, wobei als Monomere vorzugsweise Ethylen, Propylen, But-1-en, Pent-1-en und Hex-1-en verwendet werden.

Aber auch Cycloolefine oder höhere Alk-1-ene sowie generell Alkene lassen sich als Monomere zur Homo- oder Copolymerisation einsetzen.

Die Herstellung der Polymerisate kann in den üblichen für die Polymerisation von Alkenen verwendeten Reaktoren entweder diskontinuierlich oder bevorzugt kontinuierlich durchgeführt werden. Geeignete Reaktoren sind u.a. kontinuierlich betriebene Schleifenreaktoren oder Rührkessel, wobei man gegebenenfalls auch eine Reihe von mehreren hintereinander geschalteten Rührkesseln verwenden kann oder auch Hochdruckautoklaven oder Hochdruckrohrreaktoren.

Die Polymerisationsbedingungen sind an sich unkritisch, Drücke von 0,5 bis 3500 bar, vorzugsweise 10 bis 50 bar und Temperaturen von -60°C bis +200°C haben sich als geeignet erwiesen.

Polymerisationsreaktionen mit Hilfe der erfindungsgemäßen Katalysatorsysteme lassen sich in der Gasphase, in einer Suspension und in inerten Lösungsmitteln durchführen. Als Suspensions- bzw. Lösungsmittel eignen sich Kohlenwasserstoffe, bevorzugt C₄- bis C₁₀-Alkane.

Die mittlere Molmasse der gebildeten Polymerisate kann mit den in der Polymerisationstechnik üblichen Methoden gesteuert werden, beispielsweise durch Zufuhr von Reglern wie Wasserstoff, oder durch Veränderung der Reaktionstemperaturen. Durch Senkung der Reaktionstemperaturen lassen sich Polymerisate mit erhöhten mittleren Molmassen herstellen.

Die erfindungsgemäßen geträgerten Katalysatorsysteme zeichnen sich dadurch aus, daß sie zu einem beliebigen

EP 0 700 934 B1

Zeitpunkt aktivierbar sind, daß das eingesetzte Metallocen zu einem großen Teil auf dem Träger fixiert wird und daß das Herstellungsverfahren nicht auf gut lösliche Metallocene beschränkt ist.

Beispiele

5

Beispiel 1

Aufbringen einer Mischung aus Dimethylsilyldiyl(N-tert.butylamido)(η^5 -2,3,4,5-tetramethylcyclopentadienyl)titandichlorid (Ia) und $\text{Al}(\text{i-Butyl})_3$ auf einen vorbehandelten anorganischen Träger

10

Beispiel 1.1

Trägervorbehandlung

15


20 g SiO_2 (SG332 d. Fa. Grace; Mittlerer Durchmesser: 50 μm ; 12 h bei 100°C im Vakuum getrocknet) wurden in 200 ml trockenem Heptan suspendiert. Bei Raumtemperatur wurden 56 mmol $\text{Al}(\text{i-Butyl})_3$ (als 2-molare Lösung in Heptan) innerhalb von 30 Minuten zugetropft, wobei die Temperatur auf 45 bis 50°C anstieg. Anschließend wurde über Nacht nachgerührt, der Feststoff abfiltriert und je zweimal mit 30 ml Hexan und 30 ml Pentan gewaschen. Schließlich wurde im Ölpumpenvakuum bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

20

Beispiel 1.2

Aufbringen der Mischung aus Metallocen I und Metallverbindung II 141 μmol (50 mg) Ia

25



30

35

40

45

wurden in 50 ml absolutem Toluol suspendiert. Nach Zugabe von 5 mmol $\text{Al}(\text{i-Butyl})_3$ (2-molare Lösung in Heptan) wurde die erhaltene Lösung 10 Minuten gerührt. Dann wurden 5 g des unter 1.1 hergestellten Trägers langsam zugegeben und die erhaltene Suspension 60 Minuten nachgerührt. Danach wurde das Lösungsmittel im Vakuum abgezogen und der feste Rückstand wurde im Ölpumpenvakuum getrocknet, bis ein gut rieselfähiges Pulver zurückblieb.

50

Beispiel 2

Herstellung von Polyethylen (PE) in Suspension mit Tris(pentafluorphenyl)boran als metalloceniumionenbildende Verbindung

55

350 mg des in Beispiel 1 hergestellten Trägerkatalysators wurden in 1000 ml absolutem Toluol, dem 2 mmol $\text{Al}(\text{i-Butyl})_3$ (als 2-molare Lösung in Heptan) zugesetzt waren, suspendiert. Die Suspension wurde unter Einleitung von Ethen (1 bar) auf 70°C erwärmt und 12,5 mg (0,025 mmol) Tris(pentafluorphenyl)boran, gelöst in 5 ml absolutem

EP 0 700 934 B1

Toluol, wurden langsam zugegeben. Bereits nach Zugabe von 1 ml wurde eine deutliche Ethenaufnahme beobachtet. Die Polymerisation wurde nach 60 Minuten abgebrochen, weil der Ansatz nicht mehr rührbar war. Die Aufarbeitung lieferte 10 g PE mit $[\eta] = 6,5$ dl/g (gemessen nach DIN 53 728, Teil 4).

5 Vergleichsbeispiele 1 und 2

Vergleichsbeispiel 1

3,7 mg (10,4 μ mol) Ia wurden in 1000 ml absolutem Toluol gelöst. Nach Zusatz von 4 mmol Al(i-Butyl)₃ (als 2-molare Lösung in Heptan) wurde die Lösung unter Einleitung von Ethen (1 bar) auf 70°C erwärmt. Dann wurde über einen Tropftrichter eine Lösung von 25 mg (49 μ mol) Tris(pentafluorphenyl)boran, gelöst in 10 ml absolutem Toluol, langsam zugegeben. Bereits nach Zugabe von 4 ml dieser Lösung wurde eine deutliche Ethenaufnahme beobachtet, die schließlich etwa 6 l/h erreichte. Nach einer Polymerisationsdauer von 60 Minuten war der Ansatz nicht mehr rührbar und der Versuch wurde abgebrochen. Die Aufarbeitung lieferte 10 g PE mit $[\eta] = 4,1$ dl/g (gemessen nach DIN 53 728, Teil 4).

Vergleichsbeispiel 2


Vergleichsbeispiel 1 wurde wiederholt, wobei anstelle von 4 mmol Al(i-Butyl)₃ nur 2 mmol eingesetzt wurden. Hierbei trat keine erkennbare Reaktion auf.

Patentansprüche

25 1. Geträgerte Katalysatorsysteme, erhältlich durch

a) Aufbringen einer Mischung aus

A) mindestens einem Metallocenkomplex der allgemeinen Formel I



in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:

M	Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal,
X	Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff, C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl oder -OR ⁵ , wobei R ⁵ C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Fluoralkyl oder Fluoraryl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest bedeutet,
R ¹ bis R ⁴	Wasserstoff, C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits ein C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl als Substituent tragen kann, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl oder Arylalkyl, wobei gegebenenfalls auch zwei benachbarte Reste gemeinsam für 4 bis 15 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen können, oder Si(R ⁶) ₃ mit
R ⁶	C ₁ - bis C ₁₀ -Alkyl, C ₆ - bis C ₁₅ -Aryl oder C ₃ - bis C ₁₀ -Cycloalkyl,

EP 0 700 934 B1

- Y Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff,
- R⁷ Wasserstoff, C₁- bis C₁₀-Alkyl, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl oder C₆- bis C₁₅-Aryl,
- 5 n die Zahlen 1, 2, 3 oder 4
und
- E -O-, -S-, >NR⁸ oder >PR⁸ mit
- 10 R⁸ C₁- bis C₁₀-Alkyl, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₆- bis C₁₅-Aryl, Alkylaryl oder Si(R⁹)₃ mit
- R⁹ C₁- bis C₁₀-Alkyl, C₈- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₆- bis C₁₅-Aryl oder Alkylaryl

und

15 B) mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel II



20 in der

- M¹ ein Alkali-, Erdalkalimetall oder ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet,
- 25 R¹⁰ Wasserstoff, C₁- bis C₁₀-Alkyl, C₆- bis C₁₅-Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,
- X¹ Fluor, Chlor, Brom oder Jod,
- 30 m eine ganze Zahl von 1 bis 3,
und
- o eine ganze Zahl von 0 bis 2, wobei die Summe m+o der Wertigkeit von M¹ entspricht auf einen Träger, der gegebenenfalls mit mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel III



40 in der

- M² ein Alkali-, Erdalkalimetall oder ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet,
- 45 R¹¹ Wasserstoff, C₁- bis C₁₀-Alkyl, C₆- bis C₁₅-Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,
- X² Fluor, Chlor, Brom oder Jod,
- 50 p eine ganze Zahl von 1 bis 3,
und
- q eine ganze Zahl von 0 bis 2, wobei die Summe p+q der Wertigkeit von M² entspricht

55 vorbehandelt sein kann
und

EP 0 700 934 B1

b) anschließender Aktivierung durch Umsetzung mit einer Lösung oder Suspension einer metalloceniumionenbildenden Verbindung.

- 5 2. Geträgerte Katalysatorsysteme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Träger ein Feststoff mit einer Teilchengröße von 1 bis 200 µm verwendet wird.
3. Geträgerte Katalysatorsysteme nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als metalloceniumionenbildende Verbindung eine starke, neutrale Lewissäure eingesetzt wird.
- 10 4. Geträgerte Katalysatorsysteme nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als starke, neutrale Lewissäure Verbindungen der allgemeinen Formel IV



15

in der

M^3

ein Element der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet,

20

X^3 , X^4 und X^5

für Wasserstoff, C₁- bis C₁₀-Alkyl, C₆- bis C₁₅-Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Halogenalkyl oder Halogenaryl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atome im Arylrest oder Fluor, Chlor, Brom oder Jod stehen

eingesetzt werden.

25

5. Geträgerte Katalysatorsysteme nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als metalloceniumionenbildende Verbindung eine ionische Verbindung mit lewissaurem Kation eingesetzt wird.
- 30 6. Geträgerte Katalysatorsysteme nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als metalloceniumionenbildende Verbindung eine ionische Verbindung mit einer Brönsted-Säure als Kation eingesetzt wird.
7. Verfahren zur Herstellung eines geträgerten Katalysatorsystems gemäß den Verfahrensbedingungen von Anspruch 1.
- 35 8. Verwendung von geträgerten Katalysatorsystemen gemäß den Ansprüchen 1 bis 6 zur Herstellung von Polyolefinen.
9. Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen bei Drücken von 0,5 bis 3500 bar und Temperaturen von -60 bis +200°C in Gegenwart eines Katalysatorsystems, dadurch gekennzeichnet, daß man geträgerte Katalysatorsysteme gemäß den Ansprüchen 1 bis 6 verwendet.
- 40 10. Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktivierung b) des Katalysatorsystems unmittelbar vor, bei oder nach der Dosierung des Katalysatorsystems in den Reaktor erfolgt.

45

Claims

50

1. A supported catalyst system obtainable by

a) application of a mixture of


A) at least one metallocene complex of the formula I

55

EP 0 700 934 B1

5

10



15

where

M is titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium or tantalum,

20

X is fluorine, chlorine, bromine, iodine, hydrogen, C₁-C₁₀-alkyl, C₆-C₁₅-aryl or -OR⁵,

R⁵ is C₁-C₁₀-alkyl, C₆-C₁₅-aryl, alkylaryl, arylalkyl, fluoroalkyl or fluoroaryl, where each alkyl radical is of 1 to 10 carbon atoms and each aryl radical is of 6 to 20 carbon atoms,

25

R¹ to R⁴ are each hydrogen, C₁-C₁₀-alkyl, 5-membered to 7-membered cycloalkyl which in turn may carry a C₁-C₁₀-alkyl as a substituent, C₆-C₁₅-aryl or arylalkyl, where two neighboring radicals together may furthermore form a cyclic group of 4 to 15 carbon atoms, or Si(R⁶)₃,

30

R⁶ is C₁-C₁₀-alkyl, C₆-C₁₅-aryl or C₃-C₁₀-cycloalkyl,

Y is silicon, germanium, tin or carbon,

R⁷ is hydrogen, C₁-C₁₀-alkyl, C₃-C₁₀-cycloalkyl or C₆-C₁₅-aryl,

35

n is 1, 2, 3 or 4,

E is -O-, -S-, >NR⁸ or >PR⁸,

R⁸ is C₁-C₁₀-alkyl, C₃-C₁₀-cycloalkyl, C₆-C₁₅-aryl, alkylaryl or Si(R⁹)₃ and

40

R⁹ is C₁-C₁₀-alkyl, C₈-C₁₀-cycloalkyl, C₆-C₁₅-aryl, or alkylaryl,

and

B) at least one metal compound of the formula II

45



where

50

M¹ is an alkali metal or alkaline earth metal or a metal of main group III of the Periodic Table,

R¹⁰ is hydrogen, C₁-C₁₀-alkyl, C₆-C₁₅-aryl, alkylaryl or arylalkyl, where each alkyl radical is of 1 to 10 carbon atoms and each aryl radical is of 6 to 20 carbon atoms,

55

X¹ is fluorine, chlorine, bromine or iodine,

EP 0 700 934 B1

m is an integer from 1 to 3,

and

o is an integer from 0 to 2, the sum m+o corresponding to the valency of M¹, to a carrier which, if required, may have been pretreated with at least one metal compound of the formula III



where

M² is an alkali metal or alkaline earth metal or a metal of main group III of the Periodic Table,

R¹¹ is hydrogen, C₁-C₁₀-alkyl, C₆-C₁₅-aryl, alkylaryl or arylalkyl, where each alkyl radical is of 1 to 10 carbon atoms and each aryl radical is of 6 to 20 carbon atoms,

X² is fluorine, chlorine, bromine or iodine,

p is an integer from 1 to 3,

and

q is an integer from 0 to 2, where the sum p+q corresponds to the valency of M²,

and

b) subsequent activation by reaction with a solution or suspension of a compound forming metallocenium ions.

2. The supported catalyst system as claimed in claim 1, wherein the carrier used is a solid having a particle size of from 1 to 200 μm.
3. The supported catalyst system as claimed in claim 1 or 2, wherein a strong, neutral Lewis acid is used as the compound forming metallocenium ions.
4. The supported catalyst system as claimed in any of claims 1 to 3, wherein the strong, neutral Lewis acid used is a compound of the formula IV



where

M³ is an element of main group III of the Periodic Table and

X³, X⁴ and X⁵ are each hydrogen, C₁-C₁₀-alkyl, C₆-C₁₅-aryl, alkylaryl, arylalkyl, haloalkyl or haloaryl, where each alkyl radical is of 1 to 10 carbon atoms and each aryl radical is of 6 to 20 carbon atoms, or fluorine, chlorine, bromine or iodine.

5. The supported catalyst system as claimed in claim 1 or 2, wherein an ionic compound having a Lewis acid cation is used as the compound forming metallocenium ions.
6. The supported catalyst system as claimed in claim 1 or 2, wherein an ionic compound having a Brønsted acid as a cation is used as the compound forming metallocenium ions.
7. A process for the preparation of a supported catalyst system according to the process conditions of claim 1.

EP 0 700 934 B1


8. Use of a supported catalyst system as claimed in any of claims 1 to 6 for the preparation of polyolefins.
9. A process for the preparation of polyolefins at from 0.5 to 3500 bar and from -60 to +200°C in the presence of a catalyst system, wherein a supported catalyst system as claimed in any of claims 1 to 6 is used.
10. A process for the preparation of a polyolefin as claimed in claim 9, wherein the activation b) of the catalyst system is carried out immediately before, during or after the metering of the catalyst system into the reactor.

Revendications

1. Systèmes catalytiques supportés, que l'on peut obtenir par

a) application d'un mélange constitué de

A) au moins un complexe de métallocène de la formule générale I



dans laquelle les substituants ont les significations qui suivent :

- M représente le titane, le zirconium, l'hafnium, le vanadium, le niobium ou le tantale,
 X représente le fluor, le chlore, le brome, l'iode, l'hydrogène, des radicaux alkyle en C₁ à c₁₀, aryle en C₆ à c₁₅, ou -OR⁵,
 où R⁵ représente un radical alkyle en C₁ à c₁₀, aryle en C₆ à c₁₅, alkylaryle, arylalkyle, fluoralkyle ou fluoraryle avec à chaque fois de 1 à 10 atomes de carbone dans le reste alkyle et de 6 à 20 atomes de carbone, dans le reste aryle,
 R₁ à R₄ représentent chacun un atome d'hydrogène, un radical alkyle C₁ à c₁₀, cycloalkyle pentagonal à heptagonal, qui peut, à son tour, porter un radical alkyle en C₁ à c₁₀, à titre de substituant, un radical arylalkyle ou aryle en C₆ à C₁₅, où éventuellement aussi deux restes voisins peuvent représenter en commun des radicaux cycliques présentant de 4 à 15 atomes de carbone, ou Si(R⁶)₃ où
 R⁶ représente un groupe alkyle en C₁ à c₁₀, aryle en C₆ à c₁₅, ou cycloalkyle en C₁ à c₁₀,
 Y représente le silicium, le germanium, l'étain ou le carbone,
 R⁷ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁ à c₁₀, cycloalkyle en C₃ à c₁₀, ou aryle en C₆ à c₁₅,
 n est égal à 1, 2, 3 ou 4

et

- E représente -O-, -S-, >NR⁸ ou >PR⁸ où
 R⁸ représente un groupe alkyle en C₁ à c₁₀, cycloalkyle en C₃ à c₁₀, ou aryle en C₆ à c₁₅, alkylaryle ou Si(R⁹)₃ où
 R⁹ représente un radical alkyle en C₁ à c₁₀, cycloalkyle en C₃ à c₁₀, alkylaryle ou aryle en C₆ à c₁₅

EP 0 700 934 B1

et
B) au moins un composé d'un métal de la formule générale II



dans laquelle

10 M^1 représente un métal alcalin, un métal alcalino-terreux, ou un métal du troisième groupe principal du système périodique,

R^{10} représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle C_1 à C_{10} , alkylaryle ou aryle en C_6 à C_{15} , ou arylalkyle avec à chaque fois de 1 à 10 atomes de carbone dans le reste alkyle et de 6 à 20 atomes de carbone dans le reste aryle,

15 X^1 représente le fluor, le chlore, le brome ou l'iode,

m représente un nombre entier dont la valeur varie de 1 à 3

et

20 o représente un nombre entier dont la valeur varie de 0 à 2, où la somme $m+o$ correspond à la valence de M^1 ,

sur un support qui peut éventuellement au préalable être traité par au moins un composé d'un métal de la formule générale III



dans laquelle

30 M^2 représente un métal alcalin, un métal alcalino-terreux, ou un métal du troisième groupe principal du système périodique,

R^{11} représente un atome d'hydrogène, radical alkyle en C_1 à C_{10} , alkylaryle ou aryle en C_6 à C_{15} , ou aralkyle avec à chaque fois de 1 à 10 atomes de carbone dans le reste alkyle et de 6 à 20 atomes de carbone dans le reste aryle,

35 X^2 représente le fluor, le chlore, le brome ou l'iode,

p représente un nombre entier dont la valeur varie de 1 à 3

et

40 q représente un nombre entier dont la valeur varie de 0 à 2, où la somme $p+q$ correspond à la valence de M^2

et

45 b) activation subséquente par réaction avec une solution ou une suspension d'un composé formant des ions métalloécénium.

2. Systèmes catalytiques supportés suivant la revendication 1, caractérisés en ce que l'on utilise, à titre de support, un corps solides d'un calibre des particules de 1 à 200 μm .

50 3. Systèmes catalytiques supportés suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisés en ce que l'on utilise, à titre de composé formant des ions métalloécénium, un acide de Lewis neutre, fort.

4. Systèmes catalytiques supportés suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisés en ce que, à titre d'acide de Lewis neutre, fort, on utilise des composés de la formule générale IV



dans laquelle

M³ représente un élément du troisième groupe principal du système périodique,

X³X⁴X⁵ représentent chacun un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁ à C₁₀, un radical aryle en C₆ à C₁₅, alkylaryle, arylalkyle, halogénoalkyle ou halogénoaryle avec à chaque fois de 1 à 10 atomes de carbone dans le reste alkyle et de 6 à 20 atomes de carbone dans le reste aryle, ou un atome de fluor, de chlore, de brome ou d'iode.

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
5. Systèmes catalytiques supportés suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisés en ce que, à titre de composé formant des ions métallocénium, on utilise un composé ionique avec un cation à acide de Lewis.
 6. Systèmes catalytiques supportés suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisés en ce que, à titre de composé formant des ions métallocénium, on utilise un composé ionique avec un acide de Bronsted, à titre de cation.
 7. Procédé de préparation d'un système catalytique supporté suivant les conditions opératoires de la revendication 1.
 8. Utilisation de systèmes catalytiques supportés suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, pour la préparation de polyoléfines.
 9. Procédé de préparation de polyoléfines sous des pressions de 0,5 à 3500 bars et à des températures de -60 à +200°C, en présence d'un système catalytique, caractérisé en ce que l'on utilise des systèmes catalytiques supportés suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6.
 10. Procédé de préparation de polyoléfines suivant la revendication 9, caractérisé en ce que l'on entreprend l'activation b) du système catalytique immédiatement avant, pendant ou après l'introduction dosée du système catalytique dans le réacteur.

EP0700934 A1

Supported metallocene catalyst system

BASF Aktiengesellschaft

Inventor(s): Lynch, John, Dr. ; Fischer, David, Dr. ; Langhauser Franz, Dr. ; Görtz, Hans-Helmut, Dr. ; Kerth, Jürgen, Dr. ; Schweier, Günther, Dr.

Application No. EP95113436 A1 EP, **Filed** 19950826, **A1 Published** 19960313

Abstract: Supported metallocene catalysts, used for polyolefin prodn. Supported metallocene catalysts are claimed which are obtd. by (a) depositing a mixt. of (A) a metallocene complex(es) of formula (I) and (B) a metal cpd(s). of formula (II) on a support which is opt. pretreated with a metal cpd(s). of formula (III); and (b) activating the system by reacting with a soln. or suspension of a cpd. which forms metallocenium ions. $M1(R10)_m(X1)_o$ (II) $M2(R11)_p(X2)_q$ (III) M = Ti, Zr, Hf, V, Nb or Ta; X = F, Cl, Br, I, H, 1-10C alkyl, 6-15C aryl or OR5; R5 = 1-10C alkyl, 6-15C aryl or alkaryl, aralkyl, fluoroalkyl or fluoroaryl with 1-10C alkyl and 6-20C aryl gps.; R1-R4 = H, 1-10C alkyl, 5-7C cycloalkyl (opt. substd. with 1-10C alkyl), or 6-15C aryl or aralkyl, opt. with 2 adjacent gps. forming a 4-15C ring or Si(R6)3; R6 = 1-10C alkyl, 6-15C aryl or 3-10C cycloalkyl; Y = Si, Ge, Sn or C; R7 = H, 1-10C alkyl, 3-10C cycloalkyl or 6-15C aryl; n = 1, 2, 3 or 43; E = -O-, -S-, -NR8- or -PR8-; R8 = 1-10C alkyl, 3-10C cycloalkyl, 6-15C aryl, alkaryl or Si(R9)3; R9 = 1-10C alkyl, 8-10C cycloalkyl, 6-15C aryl or alkaryl; M1 = alkali, alkaline earth or Gp.III metal; R10 = as for R5 (except for F-substd. gps.); X1 = F, Cl, Br or I; m = 1-3; o = 0-2; m+o = valency of M1; M2 = as for M1, R11 = as for R10; X2 = F, Cl, Br or I; p = 1-3; q = 0-2; and p+q = valency of M2. Also claimed are (i) the process as above, and (ii) the prodn. of polyolefins at -60 to +200 degrees C and 0.5-3500 bar in the presence of the above catalyst system, which is activated before, during or after its addn. to the reactor.

Int'l Class: C08F01000; C08F004623

Priority: DE 4431838 19940907

Designated States: BE DE ES FR GB IT NL

Patents Cited:

EP0500944 (Y) [0]

WO9500526 (YP) [0]

EP0573120 (A) [0]

US5227440 [1]

WO9403506 [1]

WO9407928 [1]

WO9109882 (A) [1]

Non-Patent Citations:

- DIE MAKROMOLEKULARE CHEMIE, RAPID COMMUNICATIONS, Bd. 14, Nr. 2, Februar 1993 Seiten 109-114, XP 000334497 CHIEN JAMES C W 'Olefin copolymerization...'

Patents Citing This One (3):

DE19606165A1 19970821 BASF AG

{n/a}

DE19606166A1 19970821 BASF AG

{n/a}

DE19606167A1

19970821 BASF AG

{n/a}